بسپارلیا در این بخش دو نوع محصول را ارائه می دهد:

- **لیاسیل-۷۱۵**
- **لیاپلاست-۸۱۱**

لیاسیل- ۷۱۵ نوعی درزگیر است که در ساخت بشکه های فلزی به منظور تقویت مقاومت بشکه ها در برابر مواد خورنده و حلال ها استفاده می گردد.

لیاپلاست- ۸۱۱ یک پلاستی سول است که به عنوان درزگیر برای درپوش بشکه های فلزی استفاده می گردد.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	دانسیته (g/cm^3)	pH ۲۰°C	مقاومت حرارتی(°C)	درصد جامد(٪)	کاربرد
لیاسیل-۷۱۵	رزین امولسیونی که به عنوان درزگیر ضد خوردگی استفاده می گردد	خمیر طوسی رنگ	۱/۳۰ ± ۰/۰۵	۸ - ۹	۲۰۰>۰	۵۸	به عنوان درزگیر در تولید بشکه های فلزی استفاده می گردد

- زمان پخت فیلم با ضخامت ۱۲۰ میکرون در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد: ۵ دقیقه

نام محصول	توضیحات	چسبندگی به فلز	ویسکوزیته دینامیکی	ازدیاد طول در نقطه شکستن.	مقاومت حرارتی(°C)	درصد جامد(٪)	کاربرد
لیاپلاست-۸۱۱	ترکیب پلیمری بر پایه PVC که به عنوان درزگیر استفاده می گردد	عالی	۱ الی ۲ دقیقه	۲۰ - ۳۰	۲۰۰>۰	۵۵	به عنوان پلاستی سول برای ساخت واشر بشکه های فلزی، سطل ها و قوطی ها استفاده می گردد

- دمای پخت (زمان پخت ۱۵ دقیقه): ۸۰ – ۱۳۵ درجه سانتی گراد

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل:Info@basparlia.com
وب سایت :www.basparlia.com

۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

BASPARLIA
CHEMICAL COMPANY

کاهش دهنده ویسکوزیته

لیادپ ۸۴۳ به عنوان عامل کاهش دهنده ویسکوزیته در ساخت انواع پلاستی سول های PVC ، کامپاندهای پلی استر غیر اشباع و اپوکسی به منظور بهبود فرایندپذیری و افزایش فیلر خوری مورد استفاده قرار می گیرد. لیادپ ۸۴۳ به آسانی با کامپاندهای PVC ،انواع پلاستی سایزرها ، خمیرهای SMC ، BMC، انواع بتونه ها بر مبنای پلی استرهای غیر اشباع و فرمولاسیون های اپوکسی قابل امتزاج است. کامپاندهای ساخته شده با این محصول در زمان دارای پایداری می باشند.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	دانسیته (g/cm^3)	گستره جوش (°C)	ضریب شکست	کاربرد
لیادپ ۸۴۳	رزین امولسیونی که به عنوان درزگیر ضد خوردگی استفاده می گردد	مایع بی رنگ و شفاف	۰.۷۶۴ ± ۰/۰۱	۱۸۸-۲۰۰	۱.۴۲۶± ۰/۰۰۵	کاهش دهنده ویسکوزیته جهت پلاستی سول های PVC ، کامپاندهای پلی استر غیر اشباع و اپوکسی

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل:Info@basparlia.com
وب سایت :www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶



BASPARLIA

CHEMICAL COMPANY